



# ДИРЕКЦИЯ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

## ЕВРОТЕСТ - КОНТРОЛ ЕАД

София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, тел. (02) 4470 360; тел./факс (02) 8720 596; www.eurotest-control.bg,  
E-mail: office@eurotest-control.bg



ФК 708-1/2  
версия 2 / 2020

### ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 12006 / 18.11.2022 г.

1. **Добавъчни материали**  
(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)
2. **Заявител на изпитването: ЕТ "Лина-07-Владимир Ива"**  
(наименование и адрес на заявителя)
3. **Обект: Находище "Лозинка", община Кирково**  
(описание на обекта, от който са взети пробите)
4. **Вземане на проби: Пробата е предоставена от клиента**  
(план, протокол, метод за вземане на проби, допълнения, отклонения или изключения от метода)
5. **Описание на изпитваните проби: 1 брой**  
(брой, количество, състояние и др.)
6. **Метод/и за изпитване: БДС EN 1097-1:2011; БДС EN 1097-2:2020; БДС EN 1097-6:2022; БДС EN 1367-1:2007; БДС EN 1744-1:2009+A1:2012 (т.11); БДС EN 1744-1:2009+A1:2012 (т.12); БДС EN 1744-1:2009+A1:2012 (т.15.1)**  
(идентификация на метода/ите за изпитване)
7. **Входящ номер и дата на получаване на пробите: 2352 / 30.09.2022 г.**  
(номер и дата на заявката за изпитване)
8. **Период на извършване на изпитването: 30.09.2022 г. до 18.11.2022 г.**
9. **Местоположение на извършване на изпитването: Дирекция Изпитвателна лаборатория при „Евротест - Контрол“ ЕАД, гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108**

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ: .....  
/ инж. Радосветла Кръстева /





## 10. Резултати от изпитването

Лабораторен № 2212253

Данни за пробата: № на пробата, обект: 4, техноложка проба

Допуск (норма, категория) съгласно: БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2017

№ по ред	Наименование на характеристиката	Стандарти / валидирани методи	Единица на величината	Резултати от изпитването (стойност, разширена неопределеност)	Допуск на характеристиката	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7
1	Плътност на зърната:				Декларирана стойност	t (22±4) °C RH (30±60)%
	- специфична ρ <sub>a</sub>	БДС EN 1097-6:2022	Mg/m <sup>3</sup>	2.61 ± 0.05		t (22±4) °C RH (30±60)%
	- водонаситени и повърхностно сухи зърна ρ <sub>s s d</sub>	БДС EN 1097-6:2022	Mg/m <sup>3</sup>	2.60 ± 0.05		
	- изсушено състояние ρ <sub>r d</sub>	БДС EN 1097-6:2022	Mg/m <sup>3</sup>	2.59 ± 0.05		
2	Абсорбция на вода	БДС EN 1097-6:2022	%	0.33 ± 0.03	Декларирана стойност	t (22±4) °C RH (30±60)%
3	Съпротивление на дробимост	БДС EN 1097-2:2020	-	24	LA <sub>25</sub> ≤ 25	t (22±4) °C RH (30±60)%
4	Устойчивост на износване (micro-Deval)	БДС EN 1097-1:2011	-	18	M <sub>DE20</sub> ≤ 20	t (22±4) °C RH (30±60)%
5	Мразоустойчивост (загуба на маса)	БДС EN 1367-1:2007	%	0.34 ± 0.03	F 1 ≤ 1	t (22±4) °C RH (30±60)%
6	Киселинно разтворими сулфати				Декларирана стойност	t (22±4) °C RH (30±60)%
	- изразени като SO <sub>3</sub>	БДС EN 1744-1:2009+A1:2012 (т.12)	%	<0.1		
7	Органични компоненти /хумус/	БДС EN 1744-1:2009+A1:2012 (т.15.1)	сравнение с еталон	отрицателно изпитване/по-светъл от еталонния цвят	Да не съдържа	t (22±4) °C RH (30±60)%
8	Сяра (обща)	БДС EN 1744-1:2009+A1:2012 (т.11)	%	0.11 ± 0.09	S 1 ≤ 1	t (22±4) °C RH (30±60)%

### ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните проби.
- Лабораторията не носи отговорност за коректността на пробовземане, сроковете на съхранение и условията на съхранение на пробата/ите за изпитване до постъпването ѝ/им в лабораторията.
- Лабораторията носи отговорност за цялата информация, предоставена в протокола от изпитване, с изключение на информацията, предоставена от клиента, касаеща от т.1 до т.5 (включително) и данните за пробата в т.10. Лабораторията не носи отговорност, ако предоставената от клиента информация може да повлияе на валидността на резултатите.
- Когато резултатът от изпитването е докладван с неговата разширена неопределеност, тази разширена неопределеност:
  - е посочена като стандартна неопределеност, умножена с коефициент на покритие k=2, който при нормално разпределение съответства на вероятност на покритие приблизително 95 %;
  - включва и неопределеността от вземане на проби, ако вземането на проби е извършено от лабораторията.
- Допълнителна информация за тълкуване на резултатите от изпитването, която може да се изисква за конкретния метод, от клиента или компетентен орган: Не се изисква.
- Допълнения, отклонения или изключения от методите за изпитване: Няма.
- Лабораторията не дава мнения и тълкувания на резултатите от изпитване.
- Протоколът не може да бъде възпроизвеждан без разрешение от лабораторията, ако не е в неговата цялост.



РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ:.....

/ инж. Валентин Томов /

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ: .....

/ инж. Радосветла Кръстева /